



**Granulats :** Gravillon 11.2/22.4 Roulé Lavé  
**Péetrographie :** Alluvionnaire  
**Elaboration :** Roulé Lavé

**FRANCOIS PERRIN SAS**  
102 Route de Lyon BP 16  
38510 MORESTEL  
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

11.2 22.4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A


	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI
	5.6	11.2	22.4	31.5	45		
V.S.S.+U	6	20	99	100		1.8	
V.S.S.	5	15	97	100		1.5	20.0
V.S.I.	0	0	82	98	100	0.0	
V.S.I.-U	0	0	80	97		0.0	

## Partie informative

Résultats de production

du 12/01/24 au 24/06/24

	5.6	11.2	22.4	31.5	45	f	FI
Maximum	1	3	99	100	100	0.6	4.5
Xf+1.25xEcart-types	1	3	96	100	100	0.4	
Moyenne Xf	1	2	90	100	100	0.2	3.9
Xf-1.25xEcart-types	0	1	83	100	100	0.0	
Minimum	0	1	82	100	100	0.0	3.1
Ecart-type	0.3	0.7	4.9	0.0	0.0	0.10	0.50
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	6



BERGERON Marianne

Dimension en mm

WIL 11.07.04.451 (c) Arcade 1996, 2023