



**Granulats :** Gravillon 4/11.2 Semi Concassé Lavé  
**Péetrographie :** Alluvionnaire  
**Elaboration :** Semi-Concassé Lavé

**FRANCOIS PERRIN SAS**  
102 Route de Lyon BP 16  
38510 MORESTEL  
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 11.2

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A


	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI
	2	4	11.2	16	22.4		
V.S.S.+U	6	20	99	100		1.8	
V.S.S.	5	15	97	100		1.5	20.0
V.S.I.	0	0	82	98	100	0.0	
V.S.I.-U	0	0	80	97		0.0	

## Partie informative

Résultats de production

du 12/01/24 au 24/06/24

	2	4	11.2	16	22.4	f	FI
Maximum	2	7	96	100	100	0.7	4.2
Xf+1.25xEcart-types	1	4	93	100	100	0.5	
Moyenne Xf	1	2	88	100	100	0.3	3.4
Xf-1.25xEcart-types	0	0	83	100	100	0.0	
Minimum	0	1	81	100	100	0.0	2.9
Ecart-type	0.3	1.6	4.0	0.0	0.0	0.20	0.40
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	6



BERGERON Marianne