



Granulats : Gravillon 4/6.3 Concassé
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Concassé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043


B III Ang 1

	0.5	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4D 9	2D 12.5	f	MBF	FI	Cg
V.S.S.+U		6	20	100	100		2.6			
V.S.S.		5	15	95	100		2.0	10.00	30.0	
V.S.I.		0	5	85	98	100	0.0			
V.S.I.-U		0	0	80	97		0.0			

Partie informative Résultats de production

du 12/01/24 au 25/06/24

	0.5	2	4	6.3	9	12.5	f	MBF	FI	Cg
Maximum	2	3	13	95	100	100	1.4		16.8	C100/0
Xf+1.25xEcart-types	2	2	11	92	100	100	1.2			
Moyenne Xf	1	2	9	88	100	100	1.0	3.00	13.7	C100/0
Xf-1.25xEcart-types	1	1	6	83	100	100	0.7			
Minimum	1	1	5	83	100	100	0.6		9.2	C100/0
Ecart-type	0.3	0.4	2.3	3.8	0.0	0.0	0.20		2.30	0.000
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	1	8	8



BERGERON Marianne