



**Granulats :** Gravillon 4/6.3 Concassé Lavé

**Péetrographie :** Alluvionnaire

**Elaboration :** Concassé Lavé

**FRANCOIS PERRIN SAS**

**102 Route de Lyon BP 16**

**38510 MORESTEL**

**Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60**

*Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document*

## Partie contractuelle

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B II Ang 1


	0.5	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4D 9	2D 12.5	f	MBF	FI	Cg
V.S.S.+U		6	20	100	100		1.3			
V.S.S.		5	15	95	100		1.0	10.00	25.0	
V.S.I.		0	5	85	98	100	0.0			
V.S.I.-U		0	0	80	97		0.0			

## Partie informative

*Résultats de production*

du 07/11/23 au 24/06/24

	0.5	2	4	6.3	9	12.5	f	MBF	FI	Cg
Maximum	1	2	12	91	100	100	0.7		19.9	C100/0
Xf+1.25xEcart-types		2	11	91	100	100	0.5			
Moyenne Xf	0	1	8	88	100	100	0.3	3.00	15.4	C100/0
Xf-1.25xEcart-types		0	5	86	100	100	0.1			
Minimum	0	0	5	85	100	100	0.1		9.2	C100/0
Ecart-type	0.2	0.5	2.2	1.9	0.0	0.0	0.20		3.40	0.000
Nombre de résultats	11	16	16	16	16	16	16	1	8	8



**BERGERON Marianne**