



Granulats : Gravillon 4/6.3 Mixte Concassé Calcaire
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4

6.3

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A


| | d/2 | d | D | 1.4D | 2D | f | FI | MBF |
|----------|-----|----|-----|------|------|-----|------|-------|
| | 2 | 4 | 6.3 | 9 | 12.5 | | | |
| V.S.S.+U | 6 | 20 | 99 | 100 | | 4.6 | | |
| V.S.S. | 5 | 15 | 97 | 100 | | 4.0 | 20.0 | 10.00 |
| V.S.I. | 0 | 0 | 82 | 98 | 100 | 0.0 | | |
| V.S.I.-U | 0 | 0 | 80 | 97 | | 0.0 | | |

Partie informative

Résultats de production

du 07/11/23 au 21/05/24

| | 2 | 4 | 6.3 | 9 | 12.5 | f | FI | MBF |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|
| Maximum | 2 | 16 | 98 | 100 | 100 | 2.1 | 12.4 | 6.40 |
| Xf+1.25xEcart-types | 2 | 15 | 96 | 100 | 100 | 1.7 | | |
| Moyenne Xf | 2 | 10 | 92 | 100 | 100 | 1.3 | 10.5 | 4.70 |
| Xf-1.25xEcart-types | 1 | 5 | 89 | 100 | 100 | 1.0 | | |
| Minimum | 1 | 4 | 89 | 100 | 100 | 0.9 | 7.2 | 3.00 |
| Ecart-type | 0.4 | 3.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 1.70 | 1.700 |
| Nombre de résultats | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 2 |



BERGERON Marianne