



**Granulats :** Gravillon 6.3/10 Concassé  
**Péetrographie :** Alluvionnaire  
**Elaboration :** Concassé

**FRANCOIS PERRIN SAS**  
102 Route de Lyon BP 16  
38510 MORESTEL  
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B II Ang 1


	0.5	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4D 14	2D 20	f	MBF	FI	Cg
V.S.S.+U		6	20	100	100		1.3			
V.S.S.		5	15	95	100		1.0	10.00	20.0	
V.S.I.		0	5	85	98	100	0.0			
V.S.I.-U		0	0	80	97		0.0			

### Partie informative

Résultats de production

du 13/11/23 au 10/06/24

	0.5	3.15	6.3	10	14	20	f	MBF	FI	Cg
Maximum	1	2	16	97	100	100	1.1		19.4	C95/1
Xf+1.25xEcart-types		2	16	92	100	100	0.9			
Moyenne Xf	1	1	12	88	100	100	0.7	3.00	11.1	C95/1
Xf-1.25xEcart-types		1	8	84	100	100	0.4			
Minimum	1	1	6	83	100	100	0.4		6.9	C100/0
Ecart-type	0.2	0.4	3.2	3.5	0.0	0.0	0.20		3.90	0.400
Nombre de résultats	12	15	15	15	15	15	15	1	10	10



BERGERON Marianne