



Granulats : Gravillon 6.3/10 Mixte Concassé Calcaire
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A


	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	MBF
	3.15	6.3	10	14	20			
V.S.S.+U	6	20	99	100		4.6		
V.S.S.	5	15	97	100		4.0	20.0	10.00
V.S.I.	0	5	82	98	100	0.0		
V.S.I.-U	0	0	80	97		0.0		

Partie informative

Résultats de production

du 04/09/23 au 21/05/24

	3.15	6.3	10	14	20	f	FI	MBF
Maximum	2	15	97	100	100	1.5	8.8	6.40
Xf+1.25xEcart-types	2	13	97	100	100	1.3		
Moyenne Xf	1	9	93	100	100	1.0	7.1	4.70
Xf-1.25xEcart-types	1	5	90	100	100	0.7		
Minimum	1	6	86	100	100	0.5	5.6	3.00
Ecart-type	0.3	3.0	2.9	0.0	0.0	0.30	1.20	1.700
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	9	2



BERGERON Marianne