



Granulats : Sable 0/2 Roulé Lavé (D1,6)

Péetrographie : Alluvionnaire

Elaboration : Roulé Lavé

FRANCOIS PERRIN SAS

102 Route de Lyon BP 16

38510 MORESTEL

Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

2

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.25	1.6	D	1.4D	3.15	2D	FM	SE(10)
V.S.S.+U	10.0		81		100		99	100				1.84	
V.S.S.	10.0		78		97		97	100				1.69	
V.S.I.	0.0		28		57		87	95	100		100	1.09	65
V.S.I.-U	0.0		25		54		85	93	99			0.94	60

Partie informative

Résultats de production

du 15/03/24 au 21/03/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.25	1.6	2	2.8	3.15	4	FM	SE(10)
Maximum	9.9	31	57	91	97	98	99	100	100	100	100	1.50	73
Xf+1.25xEcart-types	8.4	29	56	90	97	97	99	100	100	100	100	1.48	73
Moyenne Xf	6.9	26	53	88	95	96	98	99	100	100	100	1.39	70
Xf-1.25xEcart-types	5.3	23	50	86	94	95	97	99	100	100	100	1.31	67
Minimum	5.4	21	49	84	92	94	96	98	99	100	100	1.28	64
Ecart-type	1.26	2.6	2.5	1.8	1.2	1.0	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0	0.070	2.0
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17



BERGERON Marianne