



Granulats : Sable 0/4 Concassé
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Concassé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

a Ang 1


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4D 5.6	2D 8	Ecs	MB	SE(10)
V.S.S.+U	15.3					75	99	100				
V.S.S.	13.3					72	97	100			2.00	
V.S.I.	7.3					52	87	98	100	35.0		55
V.S.I.-U	5.3					49	85	97				50

Partie informative

Résultats de production

du 12/01/24 au 24/06/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Ecs	MB	SE(10)
Maximum	12.1	18	25	35	49	72	96	100	100	42.7		82
Xf+1.25xEcart-types	11.7	16	22	32	46	67	95	100	100			80
Moyenne Xf	10.3	14	19	28	41	62	93	100	100	40.2	0.73	77
Xf-1.25xEcart-types	8.9	12	16	24	36	57	91	100	100			74
Minimum	7.4	10	14	21	33	55	89	99	100	37.3		71
Ecart-type	1.15	1.7	2.4	3.3	4.1	4.1	1.4	0.2	0.0	2.10		2.0
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	25	8	1	25



BERGERON Marianne