



Granulats : Sable 0/4 Roulé Lavé 100 PAL

Pétrographie : Alluvionnaire

Elaboration : Roulé Lavé

FRANCOIS PERRIN SAS

102 Route de Lyon BP 16

38510 MORESTEL

Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	FM	MB	SE(10)
V.S.S.+U	8.0		42		87		99	100		3.41		
V.S.S.	7.0		41		84		97	100		3.26	1.50	
V.S.I.	1.0		1		44		87	95	100	2.66		65
V.S.I.-U	0.0		0		41		85	94		2.51		60

Partie informative

Résultats de production

du 25/01/24 au 25/06/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	SE(10)
Maximum	3.9	12	27	54	70	84	99	100	100	3.28		89
Xf+1.25xEcart-types	2.7	9	21	52	69	84	98	100	100	3.20		87
Moyenne Xf	1.8	5	14	43	64	81	97	100	100	2.96	0.5 g/kg	83
Xf-1.25xEcart-types	0.9	1	7	34	58	78	96	100	100	2.72		78
Minimum	0.9	2	7	27	55	75	96	100	100	2.58		74
Ecart-type	0.74	2.9	5.4	7.0	4.4	2.4	0.8	0.0	0.0	0.190		3.0
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1	20



BERGERON Marianne