



Granulats : Sable 0/4 Roulé Lavé

Pétrographie : Alluvionnaire

Elaboration : Roulé Lavé

FRANCOIS PERRIN SAS

102 Route de Lyon BP 16

38510 MORESTEL

Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	FM	MB	SE(10)
V.S.S.+U	8.0		57		99		99	100		2.72		
V.S.S.	7.0		55		96		97	100		2.57	1.50	
V.S.I.	1.0		15		56		87	95	100	1.97		65
V.S.I.-U	0.0		13		53		85	94		1.82		60

Partie informative

Résultats de production

du 12/01/24 au 24/06/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	SE(10)
Maximum	5.5	20	44	80	89	94	99	100	100	2.72		80
Xf+1.25xEcart-types	4.6	19	43	77	86	93	99	100	100	2.53		78
Moyenne Xf	3.7	15	35	67	78	87	97	100	100	2.21	0.5 g/kg	75
Xf-1.25xEcart-types	2.7	10	27	57	70	82	96	100	100	1.88		72
Minimum	2.3	8	24	52	63	76	95	100	100	1.86		71
Ecart-type	0.77	3.3	6.2	7.8	6.4	4.1	1.0	0.0	0.0	0.260		3.0
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1	22



BERGERON Marianne