



**Granulats :** Sable 0/4 Roulé Lavé

**Pétrographie :** Alluvionnaire

**Elaboration :** Roulé Lavé

**FRANCOIS PERRIN SAS**

**102 Route de Lyon BP 16**

**38510 MORESTEL**

**Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60**

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	FM	MB	SE(10)
V.S.S.+U	8.0		51		97		4	5.6	8	2.87		
V.S.S.	7.0		49		94		4	5.6	8	2.72	1.50	
V.S.I.	1.0		9		54		4	5.6	8	2.12		65
V.S.I.-U	0.0		7		51		4	5.6	8	1.97		60

## Partie informative

Résultats de production

du 02/07/24 au 23/12/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	SE(10)
Maximum	5.4	18	41	71	82	91	98	100	100	2.72		92
Xf+1.25xEcart-types	4.9	16	36	69	81	89	98	100	100	2.69		82
Moyenne Xf	3.8	12	29	60	74	86	97	100	100	2.42	0.5 g/kg	75
Xf-1.25xEcart-types	2.8	8	21	52	67	82	96	100	100	2.15		68
Minimum	2.6	8	20	50	62	81	96	100	100	2.04		66
Ecart-type	0.86	2.9	6.0	6.6	5.5	2.8	0.7	0.0	0.0	0.220		6.0
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	1	22



BERGERON Marianne