



Granulats : Grave 0/11.2 Semi Concassée Lavée
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Semi-Concassé Lavé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 11.2

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	D	1.4D	2D	SE(10)
V.S.S.+U	11.0					64		93	99	100		
V.S.S.	10.0					60		90	97	100		
V.S.I.	0.0					20		50	87	98	100	65
V.S.I.-U	0.0					16		47	85	97		60

Partie informative

Résultats de production

du 02/07/24 au 23/12/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	11.2	16	22.4	SE(10)
Maximum	2.8	8	18	34	42	50	60	71	97	100	100	87
Xf+1.25xEcart-types	2.3	6	13	31	40	48	58	67	96	100	100	84
Moyenne Xf	1.7	4	9	25	34	43	52	62	94	100	100	79
Xf-1.25xEcart-types	1.0	2	5	18	29	37	47	56	92	100	100	74
Minimum	1.0	2	4	16	25	34	44	55	90	100	100	70
Ecart-type	0.51	1.4	3.3	5.0	4.4	4.2	4.5	4.5	1.9	0.0	0.0	4.0
Nombre de résultats	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	25



BERGERON Marianne

[Signature]