



Granulats : Grave 0/22.4 Roulée Lavée
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 22.4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	11.2	16	D	1.4D	2D	
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	11.2	16	22.4	31.5	45	SE(10)
V.S.S.+U	11.0					64			93		99	100		
V.S.S.	10.0					60			90		97	100		
V.S.I.	0.0					20			50		87	98	100	65
V.S.I.-U	0.0					16			47		85	97		60

Partie informative

Résultats de production

du 05/07/24 au 18/12/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	11.2	16	22.4	31.5	45	SE(10)
Maximum	5.4	7	15	36	46	54	62	64	66	85	99	100	100	87
Xf+1.25xEcart-types	3.3	5	13	32	42	51	61	64	64	83	100	100	100	85
Moyenne Xf	2.1	4	9	25	34	43	51	54	58	75	98	100	100	79
Xf-1.25xEcart-types	0.8	2	5	17	26	34	41	44	51	68	96	100	100	73
Minimum	1.1	2	5	16	22	26	30	32	50	56	93	100	100	68
Ecart-type	1.01	1.3	2.9	5.9	6.5	7.0	7.7	7.9	5.3	6.3	1.3	0.0	0.0	5.0
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22



BERGERON Marianne

[Signature]