



Granulats : Gravillon 4/6.3 Concassé

Pétrographie : Alluvionnaire

Elaboration : Concassé

FRANCOIS PERRIN SAS

102 Route de Lyon BP 16

38510 MORESTEL

Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4

6.3

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B III Ang 1


	0.5	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4D 9	2D 12.5	f	MBF	FI	Cg
V.S.S.+U		6	20	100	100		2.6			
V.S.S.		5	15	95	100		2.0	10.00	30.0	
V.S.I.		0	5	85	98	100	0.0			
V.S.I.-U		0	0	80	97		0.0			

Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 23/12/24

	0.5	2	4	6.3	9	12.5	f	MBF	FI	Cg
Maximum	2	3	14	91	100	100	1.7		14.2	C95/1
Xf+1.25xEcart-types	2	3	10	88	100	100	1.4			
Moyenne Xf	1	2	8	85	100	100	0.9	1.55	12.2	C95/1
Xf-1.25xEcart-types	1	1	5	81	100	100	0.5			
Minimum	1	1	4	80	100	100	0.5		8.1	C100/0
Ecart-type	0.5	0.7	2.1	2.9	0.1	0.0	0.30		2.10	0.495
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	1	7	7



BERGERON Marianne