



Granulats : Sable 0/4 Concassé
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Concassé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A sauf fB


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	FM	MB	SE(10)
V.S.S.+U	15.5		42		62		99	100		3.90		
V.S.S.	13.5		41		60		97	100		3.75	1.50	
V.S.I.	7.5		1		20		87	95	100	3.15		60
V.S.I.-U	5.5		0		18		85	94		3.00		55

Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 23/12/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	SE(10)
Maximum	15.3	19	24	34	48	68	97	100	100	3.79		80
Xf+1.25xEcart-types	12.7	17	22	31	45	66	95	100	100	3.65		77
Moyenne Xf	10.5	14	19	27	40	62	93	100	100	3.45	0.5 g/kg	70
Xf-1.25xEcart-types	8.3	11	16	23	35	58	91	100	100	3.25		64
Minimum	7.3	9	13	20	32	56	90	99	100	3.15		61
Ecart-type	1.74	2.1	2.6	3.3	3.9	3.4	1.4	0.1	0.0	0.160		5.0
Nombre de résultats	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	1	28



BERGERON Marianne