



Carrière de Palenge

Route de l'Epaux
38510 ARANDON

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 01/01/2025 Fin de validité 30/06/2025

Page 1/1, imprimé le jeudi 26 décembre 2024

Granulats : Sable 0/4 Mixte Concassé Calcaire
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A sauf fB


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	FM	MB	SE(10)
V.S.S.+U	16.0		42		64		99			3.79		
V.S.S.	14.0		41		62		97	100		3.64	1.50	
V.S.I.	8.0		1		22		87	95	100	3.04		60
V.S.I.-U	6.0		0		20		85			2.89		55

Partie informative

Résultats de production

du 07/11/23 au 21/05/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	SE(10)
Maximum	14.9	18	23	32	47	70	98	100	100	3.59	1.41	80
Xf+1.25xEcart-types	14.2	17	22	31	45	68	98	100	100	3.48		79
Moyenne Xf	12.5	16	20	28	42	64	96	100	100	3.34	0.95	74
Xf-1.25xEcart-types	10.8	14	18	26	38	59	95	100	100	3.21		69
Minimum	10.7	13	18	24	36	55	94	100	100	3.15	0.5 g/kg	66
Ecart-type	1.33	1.5	1.6	1.9	2.8	3.6	1.1	0.0	0.0	0.110	0.470	4.0
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	2	16



BERGERON Marianne

[Signature]