



**Granulats :** Sable 0/4 Roulé Lavé 100 PAL

**Pétrographie :** Alluvionnaire

**Elaboration :** Roulé Lavé

**FRANCOIS PERRIN SAS**

**102 Route de Lyon BP 16**

**38510 MORESTEL**

**Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60**

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	FM	MB	SE(10)
V.S.S.+U	8.0		42		86		99	100		3.46		
V.S.S.	7.0		41		83		97	100		3.31	1.50	
V.S.I.	1.0		1		43		87	95	100	2.71		65
V.S.I.-U	0.0		0		40		85	94		2.56		60

## Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 16/12/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	SE(10)
Maximum	3.1	7	18	52	70	83	97	100	100	3.32		87
Xf+1.25xEcart-types	2.6	6	16	50	68	83	97	100	100	3.20		85
Moyenne Xf	1.8	5	13	44	63	79	96	100	100	3.01	0.2 g/kg	81
Xf-1.25xEcart-types	1.0	3	9	37	57	76	95	100	100	2.81		76
Minimum	0.9	2	8	32	55	74	94	100	100	2.82		71
Ecart-type	0.64	1.3	2.7	5.4	4.4	2.7	0.9	0.0	0.0	0.160		4.0
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	1	20



BERGERON Marianne