

Granulats : Grave 0/20 Mixte Concassée Calcaire
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 20

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Catégorie

D IV b


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	D/2	D	1.4D	2D	FI	SE(10)
V.S.S.+U	14.2							88	99				
V.S.S.	12.2							85	97			35.0	
V.S.I.	6.2							65	87	98	100		45
V.S.I.-U	4.2							62	85	97			40

Partie informative

Résultats de production

du 03/12/24 au 24/06/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	10	20	28	40	FI	SE(10)
Maximum	12.9	22	26	32	36	47	65	85	99	100	100	15.6	69
Xf+1.25xEcart-types	11.1	16	19	25	33	46	63	85	98	100	100		66
Moyenne Xf	9.2	12	15	20	27	39	54	77	96	100	100	11.8	63
Xf-1.25xEcart-types	7.4	8	11	15	22	32	44	69	94	100	100		59
Minimum	7.6	9	11	15	20	29	40	63	93	100	100	6.4	58
Ecart-type	1.48	3.0	3.4	4.0	4.4	5.6	7.3	6.5	1.8	0.0	0.0	2.70	3.0
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	7	16



BERGERON Marianne

[Signature]