

Granulats : Grave 0/22.4 Roulée Lavée

Péetrographie : Alluvionnaire

Elaboration : Roulé Lavé

FRANCOIS PERRIN SAS

102 Route de Lyon BP 16


38510 MORESTEL

Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle															Catégorie
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage															
Classe granulaire		Norme													
022.4		Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139													A
												D	1.4D	2D	
		0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	11.2	16	22.4	31.5	45	SE(10)
/S.S.+U		11.0					64			93		99	100		
/S.S.		10.0					60			90		97	100		
/S.I.		0.0					20			50		87	98	100	65
/S.I.-U		0.0					16			47		85	97		60

Partie informative														
Résultats de production														
du 04/09/24 au 18/02/25														
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	11.2	16	22.4	31.5	45	SE(10)
Maximum	3.7	6	15	36	46	54	62	64	64	85	99	100	100	86
Xf+1.25xEcart-types	2.9	5	13	33	43	52	60	63	63	83	99	100	100	85
Moyenne Xf	2.0	4	10	26	35	43	51	53	56	75	98	100	100	79
Xf-1.25xEcart-types	1.1	3	7	19	27	34	41	43	49	66	96	100	100	72
Minimum	1.0	2	6	17	22	26	30	32	49	56	93	100	100	68
Ecart-type	0.71	1.0	2.5	5.5	6.5	7.4	7.9	8.0	5.6	6.9	1.5	0.0	0.0	5.0
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17



BERGERON Marianne