

Granulats : Gravillon 10/14 Concassé
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Concassé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10

14

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A


	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	MBF
	5	10	14	20	28			
V.S.S.+U	6	20	99	100		4.6		
V.S.S.	5	15	97	100		4.0	20.0	10.00
V.S.I.	0	0	82	98	100	0.0		
V.S.I.-U	0	0	80	97		0.0		

Partie informative

Résultats de production

du 06/01/25 au 23/06/25

	5	10	14	20	28	f	FI	MBF
Maximum	1	19	94	100	100	0.3	8.6	
Xf+1.25xEcart-types	1	18	93	100	100			
Moyenne Xf	1	14	90	100	100	0.1	5.7	3.30
Xf-1.25xEcart-types	0	11	87	100	100			
Minimum	0	9	85	100	100	0.0	3.4	
Ecart-type	0.2	3.0	2.3	0.0	0.0	0.10	1.70	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	14	6	1



BERGERON Marianne

[Signature]