

Granulats : Gravillon 11.2/22.4 Roulé Lavé
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé

FRANCOIS PERRIN SAS
 102 Route de Lyon BP 16
 38510 MORESTEL
 Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

11.2 22.4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A


	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI
	5.6	11.2	22.4	31.5	45		
V.S.S.+U	6	20	99	100		1.8	
V.S.S.	5	15	97	100		1.5	20.0
V.S.I.	0	0	82	98	100	0.0	
V.S.I.-U	0	0	80	97		0.0	

Partie informative

Résultats de production

du 06/01/25 au 23/06/25

	5.6	11.2	22.4	31.5	45	f	FI
Maximum	3	18	98	100	100	0.3	3.9
Xf+1.25xEcart-types	1	6	96	100	100	0.2	
Moyenne Xf	0	2	93	100	100	0.1	3.2
Xf-1.25xEcart-types	0	0	89	100	100	0.0	
Minimum	0	0	88	100	100	0.0	2.9
Ecart-type	0.6	3.7	2.7	0.0	0.0	0.10	0.30
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	6



BERGERON Marianne

