

Granulats : Gravillon 4/11.2 Semi Concassé Lavé
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Semi-Concassé Lavé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4

11.2

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A


	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI
	2	4	11.2	16	22.4		
V.S.S.+U	6	20	99	100		1.8	
V.S.S.	5	15	97	100		1.5	20.0
V.S.I.	0	0	82	98	100	0.0	
V.S.I.-U	0	0	80	97		0.0	

Partie informative

Résultats de production

du 06/01/25 au 23/06/25

	2	4	11.2	16	22.4	f	FI
Maximum	2	9	94	100	100	1.2	4.9
Xf+1.25xEcart-types	1	4	88	100	100	0.6	
Moyenne Xf	1	2	84	100	100	0.2	3.9
Xf-1.25xEcart-types	0	0	80	100	100	0.0	
Minimum	0	0	80	100	100	0.0	2.9
Ecart-type	0.5	2.0	3.5	0.0	0.0	0.30	0.70
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	6



BERGERON Marianne

[Signature]