

Granulats : Gravillon 4/6.3 Concassé
Pétrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Concassé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 6.3

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A


	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	MBF
	2	4	6.3	9	12.5			
V.S.S.+U	6	20	99	100		4.6		
V.S.S.	5	15	97	100		4.0	20.0	10.00
V.S.I.	0	0	82	98	100	0.0		
V.S.I.-U	0	0	80	97		0.0		

Partie informative

Résultats de production

du 06/01/25 au 23/06/25

	2	4	6.3	9	12.5	f	FI	MBF
Maximum	3	13	87	100	100	1.3	14.7	
Xf+1.25xEcart-types	3	12	87	100	100	1.2		
Moyenne Xf	2	9	84	100	100	0.9	14.0	3.30
Xf-1.25xEcart-types	1	6	81	100	100	0.6		
Minimum	1	3	80	100	100	0.5	12.7	
Ecart-type	0.6	2.4	2.2	0.0	0.0	0.30	0.60	
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	6	1



BERGERON Marianne

