

Granulats : Gravillon 4/6.3 Concassé
Pétrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Concassé

FRANCOIS PERRIN SAS
 102 Route de Lyon BP 16
 38510 MORESTEL
 Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043


B III Ang 1

	0.5	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4D 9	2D 12.5	f	FI	Cg	MBF
V.S.S.+U		6	20	100	100		2.6			
V.S.S.		5	15	95	100		2.0	30.0		10.00
V.S.I.		0	5	85	98	100	0.0			
V.S.I.-U		0	0	80	97		0.0			

Partie informative Résultats de production

du 06/01/25 au 23/06/25

	0.5	2	4	6.3	9	12.5	f	FI	Cg	MBF
Maximum	2	3	13	87	100	100	1.3	14.7	C95/1	
Xf+1.25xEcart-types	2	3	12	87	100	100	1.2			
Moyenne Xf	1	2	9	84	100	100	0.9	14.0	C95/1	3.30
Xf-1.25xEcart-types	1	1	6	81	100	100	0.6			
Minimum	1	1	3	80	100	100	0.5	12.7	C100/0	
Ecart-type	0.4	0.6	2.4	2.2	0.0	0.0	0.30	0.60	0.500	
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	19	6	6	1



BERGERON Marianne

