

Granulats : Gravillon 4/6.3 Concassé Lavé
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Concassé Lavé


FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle			Catégorie
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage			
Classe granulaire	Norme		
4	6.3	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139	
			A

	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	MBF
	2	4	6.3	9	12.5			
V.S.S.+U	6	20	99	100		4.6		
V.S.S.	5	15	97	100		4.0	20.0	10.00
V.S.I.	0	0	82	98	100	0.0		
V.S.I.-U	0	0	80	97		0.0		

Partie informative								
Résultats de production								
du 04/03/24 au 10/06/25								
	2	4	6.3	9	12.5	f	FI	MBF
Maximum	1	13	90	100	100	0.7	14.7	3.30
Xf+1.25xEcart-types	1	11	90	100	100	0.5		
Moyenne Xf	1	8	86	100	100	0.3	13.5	2.42
Xf-1.25xEcart-types	1	5	83	100	100	0.0		
Minimum	0	5	80	100	100	0.1	9.2	1.55
Ecart-type	0.3	2.3	2.9	0.0	0.0	0.20	1.60	0.875
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	8	2



BERGERON Marianne

[Signature]