

Granulats : Gravillon 4/6.3 Concassé Lavé
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Concassé Lavé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4 6.3

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

B II Ang 1


	0.5	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4D 9	2D 12.5	f	FI	Cg	MBF
V.S.S.+U		6	20	100	100		1.3			
V.S.S.		5	15	95	100		1.0	25.0		10.00
V.S.I.		0	5	85	98	100	0.0			
V.S.I.-U		0	0	80	97		0.0			

Partie informative

Résultats de production

du 04/03/24 au 10/06/25

	0.5	2	4	6.3	9	12.5	f	FI	Cg	MBF
Maximum	1	1	13	90	100	100	0.7	14.7	C95/1	3.30
Xf+1.25xEcart-types	1	1	11	90	100	100	0.5			
Moyenne Xf	1	1	8	86	100	100	0.3	13.5	C95/1	2.42
Xf-1.25xEcart-types	0	1	5	83	100	100	0.0			
Minimum	0	0	5	80	100	100	0.1	9.2	C100/0	1.55
Ecart-type	0.2	0.3	2.3	2.9	0.0	0.0	0.20	1.60	0.433	0.875
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	8	8	2



BERGERON Marianne

[Signature]