

Granulats : Gravillon 6.3/10 Concassé Lavé
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Concassé Lavé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A


	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	MBF
	3.15	6.3	10	14	20			
V.S.S.+U	6	20	99	100		4.6		
V.S.S.	5	15	97	100		4.0	20.0	10.00
V.S.I.	0	0	82	98	100	0.0		
V.S.I.-U	0	0	80	97		0.0		

Partie informative

Résultats de production

du 02/12/24 au 24/06/25

	3.15	6.3	10	14	20	f	FI	MBF
Maximum	3	16	94	100	100	0.9	11.0	
Xf+1.25xEcart-types	2	14	92	100	100	0.6		
Moyenne Xf	1	10	87	100	100	0.3	10.3	3.30
Xf-1.25xEcart-types	0	7	82	100	100	0.0		
Minimum	0	5	80	100	100	0.0	9.4	
Ecart-type	0.6	2.7	4.1	0.0	0.0	0.30	0.60	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	7	1



BERGERON Marianne

[Signature]