

Granulats : Gravillon 6.3/10 Concassé Lavé
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Concassé Lavé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B II Ang 1


	0.5	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4D 14	2D 20	f	FI	MBF	Cg
V.S.S.+U		6	20	100	100		1.3			
V.S.S.		5	15	95	100		1.0	20.0	10.00	
V.S.I.		0	5	85	98	100	0.0			
V.S.I.-U		0	0	80	97		0.0			

Partie informative

Résultats de production

du 02/12/24 au 24/06/25

	0.5	3.15	6.3	10	14	20	f	FI	MBF	Cg
Maximum	2	3	16	94	100	100	0.9	11.0		C95/1
Xf+1.25xEcart-types	1	2	14	92	100	100	0.6			
Moyenne Xf	1	1	10	87	100	100	0.3	10.3	3.30	C95/1
Xf-1.25xEcart-types	0	0	7	82	100	100	0.0			
Minimum	0	0	5	80	100	100	0.0	9.4		C100/0
Ecart-type	0.5	0.6	2.7	4.1	0.0	0.0	0.30	0.60		0.452
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	7	1	7



BERGERON Marianne

[Signature]