

Granulats : Sable 0/4 Roulé Lavé
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé


FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle			
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage			
Classe granulaire		Norme	Catégorie
0	4	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139	A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D 4	1.4D 5.6	2D 8	FM	MB	SE(10)
V.S.S.+U	8.8		60		99		99	100		2.72		
V.S.S.	7.8		58		96		97	100		2.57	1.50	
V.S.I.	1.8		18		56		87	95	100	1.97		65
V.S.I.-U	0.8		16		53		85	94		1.82		

Partie informative												
Résultats de production												
du 12/03/25 au 26/06/25												
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	SE(10)
Maximum	7.3	24	47	76	84	91	98	100	100	2.57		81
Xf+1.25xEcart-types	6.0	21	44	74	84	91	98	100	100	2.39		
Moyenne Xf	4.8	17	38	69	78	87	96	100	100	2.15	0.7 g/kg	75
Xf-1.25xEcart-types	3.6	13	32	63	72	82	95	100	100	1.92		
Minimum	2.8	10	30	59	67	78	92	100	100	1.84		70
Ecart-type	0.96	3.3	4.9	4.7	4.7	3.4	1.3	0.1	0.0	0.190		3.0
Nombre de résultats	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	1	13



BERGERON Marianne