


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 4/22.4 Semi Conc Lavé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire Silico-Calcaire** Elaboration **Naturel**

Résultats de production

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 31/12/2025

	0.063	d/2 2	d 4	8	D/2 11.2	D/1.4 16	D 22.4	1.4 D 31.5	2 D 45
Nbr. val	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Maxi	2.0	4.6	5.4	34.6	60.5	83.2	100.0	100.0	100.0
XF + 1.25 sf	1.5	3.4	4.2	34.0	63.5	86.3	99.4	100.0	100.0
XF	0.7	1.5	2.2	25.4	47.7	74.4	98.1	100.0	100.0
XF - 1.25 sf	0.0	0.0	0.2	16.8	31.9	62.5	96.8	100.0	100.0
Mini	0.4	0.7	1.4	16.2	26.0	56.4	97.2	100.0	100.0
sf	0.64	1.52	1.60	6.90	12.63	9.51	1.06	0.00	0.00



Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

