

Granulats : Grave 0/22.4 Roulée Lavée
Pétrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 22.4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	11.2	16	D	1.4D	2D	SE(10)
V.S.S.+U	11.0					64			93		100	100		
V.S.S.	10.0					60			90		99	100		
V.S.I.	0.0					20			50		89	98	100	65
V.S.I.-U	0.0					16			47		87	97		60

Partie informative

Résultats de production

du 04/09/24 au 18/02/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	11.2	16	22.4	31.5	45	SE(10)
Maximum	3.7	6	15	36	46	54	62	64	64	85	99	100	100	86
Xf+1.25xEcart-types	2.9	5	13	33	43	52	60	63	63	83	99	100	100	85
Moyenne Xf	2.0	4	10	26	35	43	51	53	56	75	98	100	100	79
Xf-1.25xEcart-types	1.1	3	7	19	27	34	41	43	49	66	96	100	100	72
Minimum	1.0	2	6	17	22	26	30	32	49	56	93	100	100	68
Ecart-type	0.71	1.0	2.5	5.5	6.5	7.4	7.9	8.0	5.6	6.9	1.5	0.0	0.0	5.0
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17



BERGERON Marianne

