

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 10/14 Concassé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire Silico-Calcaire** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **10 14** Norme **NF P18-545 - Article 10 Code A**


	d/2 5	d 10	D 14	1.4 D 20	2 D 28	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)
Vss + u	6	25	100	100	100	4.6	20	10
Vss	5	20	96	100	100	4	20	10
Vsi	0	5	81	98	100	0	0	0
Vsi - u	0	0	76	97	100	0	0	0
sf Max								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : à partir du 24/12/2023

	d/2 5	d 10	D 14	1.4 D 20	2 D 28	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)
Nbr. val	25	25	25	25	25	25	6	1
Maxi	1.5	20.0	94.3	100.0	100.0	0.8	14	1.7
XF + 1.25 sf	1.3	20.2	93.1	100.0	100.0	0.5	12	1.7
XF	0.9	16.9	88.6	100.0	100.0	0.3	8	1.7
XF - 1.25 sf	0.6	13.6	84.1	99.9	100.0	0.1	4	1.7
Mini	0.5	11.8	81.4	99.4	100.0	0.0	5	1.7
sf	0.28	2.64	3.58	0.12	0.00	0.17	3.29	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	XP P18-544	27/02/2024	0.0004 %
Arg	XP P18-546	27/02/2025	0.0 %
WA24	NF EN 1097-6	27/02/2025	0.5 %
ImP	XP P18-546	27/02/2025	0.00 %
LA	NF EN 1097-2	30/07/2025	21
Prd	NF EN 1097-6	27/02/2025	2.65 Mg/m ³
Cl	NF EN 1744-1+A1	27/02/2024	0.001 %
S	NF EN 1744-1+A1	27/02/2025	0.010 %
AS	NF EN 1744-1+A1	27/02/2025	0.040 %
Alcali réaction	FD P 18-542	27/02/2025	NQ

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

