

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 10/14 Concassé**

Nature pétrographique **Alluvionnaire Silico-Calcaire** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **10 14** Norme **NF P18-545 - Article 8 Code B II Ang 1**


	0.5	d/2 5	d 10	D 14	1.4 D 20	2 D 28	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)	Ctc (%)	Cc (%)	Ctr (%)
Vss + u	2.5	6	25	100	100	100	1.3	20	10	100	100	1
Vss	2	5	20	95	100	100	1	20	10	100	100	1
Vsi	0	0	10	85	98	100	0	0	0	30	95	0
Vsi - u	0	0	5	80	97	100	0	0	0	30	95	0
sf Max												

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : à partir du 26/12/2023

	0.5	d/2 5	d 10	D 14	1.4 D 20	2 D 28	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)	Ctc (%)	Cc (%)	Ctr (%)
Nbr. val	25	25	25	25	25	25	25	6	1	6	6	6
Maxi	1.1	1.5	20.0	94.3	100.0	100.0	0.8	14	1.7	69	100	0
XF + 1.25 sf	0.8	1.3	20.2	93.1	100.0	100.0	0.5	12	1.7	68	100	0
XF	0.5	0.9	16.9	88.6	100.0	100.0	0.3	8	1.7	61	100	0
XF - 1.25 sf	0.3	0.6	13.6	84.1	99.9	100.0	0.1	4	1.7	54	100	0
Mini	0.2	0.5	11.8	81.4	99.4	100.0	0.0	5	1.7	55	100	0
sf	0.20	0.28	2.64	3.58	0.12	0.00	0.17	3.29	0.00	5.92	0.00	0.00


Essai(s) complémentaire(s)

PSV	NF EN 1097-8	27/02/2025	50
LA	NF EN 1097-2	30/07/2025	21
Pp	NF EN 1097-6	27/02/2025	2.69 Mg/m ³
Prd	NF EN 1097-6	27/02/2025	2.65 Mg/m ³
MDE	NF EN 1097-1	27/02/2025	9

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

