

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 4/11.2 Roulé Lavé**

Nature pétrographique **Alluvionnaire Silico-Calcaire** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4** **11.2** Norme **NF P18-545 - Article 10 Code A**


	d/2 2	d 4	D 11.2	1.4 D 16	2 D 22.4	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	20	100	100	100	1.8	20
Vss	5	15	96	100	100	1.5	20
Vsi	0	0	81	98	100	0	0
Vsi - u	0	0	76	97	100	0	0
sf Max							

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : à partir du 03/03/2024

	d/2 2	d 4	D 11.2	1.4 D 16	2 D 22.4	f (%)	FI (%)
Nbr. val	22	22	22	22	22	22	6
Maxi	3.0	13.6	95.8	100.0	100.0	0.4	7
XF + 1.25 sf	1.5	5.4	94.7	100.0	100.0	0.4	7
XF	0.7	2.0	88.5	100.0	100.0	0.2	5
XF - 1.25 sf	0.0	0.0	82.3	100.0	100.0	0.0	3
Mini	0.0	0.0	80.4	100.0	100.0	0.0	2
sf	0.64	2.73	4.98	0.00	0.00	0.15	1.73


Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	XP P18-544	27/02/2024	0.0004 %
Arg	XP P18-546	27/02/2025	0.0 %
Alcali réaction	FD P 18-542	27/02/2025	NQ
Prd	NF EN 1097-6	27/02/2025	2.65 Mg/m³
S	NF EN 1744-1+A1	27/02/2025	0.010 %
WA24	NF EN 1097-6	27/02/2025	0.5 %
ImP	XP P18-546	27/02/2025	0.00 %
LA	NF EN 1097-2	30/07/2025	19
CI	NF EN 1744-1+A1	27/02/2024	0.001 %
AS	NF EN 1744-1+A1	27/02/2025	0.040 %

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

