

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 4/6.3 Concassé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire Silico-Calcaire** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4 6.3** Norme **NF P18-545 - Article 10 code A**


	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	MBf (g/Kg)	FI (%)
Vss + u	6	23	100	100	100	4.6	10	20
Vss	5	18	95	100	100	4	10	20
Vsi	0	3	80	98	100	0	0	0
Vsi - u	0	0	75	97	100	0	0	0
sf Max								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : à partir du 26/12/2023

	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	MBf (g/Kg)	FI (%)
Nbr. val	17	17	17	17	17	17	1	6
Maxi	6.0	18.6	93.2	100.0	100.0	2.2	1.7	17
XF + 1.25 sf	3.9	16.2	92.2	100.0	100.0	1.7	1.7	17
XF	2.2	10.6	86.5	100.0	100.0	1.1	1.7	14
XF - 1.25 sf	0.5	5.0	80.9	100.0	100.0	0.5	1.7	11
Mini	0.7	3.6	80.1	99.9	100.0	0.4	1.7	12
sf	1.34	4.50	4.52	0.02	0.00	0.50	0.00	2.10



Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	XP P18-544	27/02/2024	0.0004 %
Arg	XP P18-546	27/02/2025	0.0 %
Alcali réaction	FD P 18-542	27/02/2025	NQ
WA24	NF EN 1097-6	27/02/2025	0.5 %
ImP	XP P18-546	27/02/2025	0.00 %
LA	NF EN 1097-2	30/07/2025	21
Prd	NF EN 1097-6	27/02/2025	2.65 Mg/m³
Cl	NF EN 1744-1+A1	27/02/2024	0.001 %
S	NF EN 1744-1+A1	27/02/2025	0.010 %
AS	NF EN 1744-1+A1	27/02/2025	0.040 %

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

