

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 4/6.3 Concassé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire Silico-Calcaire** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4** **6.3** Norme **NF P18-545 - Article 8 Code B III Ang 1**


	0.5	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)	Ctc (%)	Cc (%)	Ctr (%)
Vss + u	5.5	6	19	100	100	100	2.6	30	10	100	100	1
Vss	5	5	14	95	100	100	2	30	10	100	100	1
Vsi	0	0	4	85	98	100	0	0	0	30	95	0
Vsi - u	0	0	0	80	97	100	0	0	0	30	95	0
sf Max												

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : à partir du 26/12/2023

	0.5	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)	Ctc (%)	Cc (%)	Ctr (%)
Nbr. val	17	17	17	17	17	17	17	6	1	6	6	6
Maxi	5.4	6.0	18.6	93.2	100.0	100.0	2.2	17	1.7	93	100	0
XF + 1.25 sf	3.1	3.9	16.2	92.2	100.0	100.0	1.7	17	1.7	94	100	0
XF	1.7	2.2	10.6	86.5	100.0	100.0	1.1	14	1.7	85	100	0
XF - 1.25 sf	0.3	0.5	5.0	80.9	100.0	100.0	0.5	11	1.7	76	100	0
Mini	0.3	0.7	3.6	80.1	99.9	100.0	0.4	12	1.7	77	100	0
sf	1.13	1.34	4.50	4.52	0.02	0.00	0.50	2.10	0.00	7.58	0.00	0.00


Essai(s) complémentaire(s)

PSV	NF EN 1097-8	27/02/2025	50
LA	NF EN 1097-2	30/07/2025	21
Pp	NF EN 1097-6	27/02/2025	2.69 Mg/m ³
Prd	NF EN 1097-6	27/02/2025	2.65 Mg/m ³
MDE	NF EN 1097-1	27/02/2025	9

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

