

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 4/6.3 Concassé Lavé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire Silico-Calcaire** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4 6.3** Norme **NF P18-545 - Article 10 Code A**


	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)
Vss + u	6	23	100	100	100	4.6	20	10
Vss	5	18	95	100	100	4	20	10
Vsi	0	3	80	98	100	0	0	0
Vsi - u	0	0	75	97	100	0	0	0
sf Max								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : à partir du 26/12/2023

	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)
Nbr. val	15	15	15	15	15	15	5	1
Maxi	1.8	14.5	91.7	100.0	100.0	0.9	17	1.7
XF + 1.25 sf	1.6	13.4	90.4	100.0	100.0	0.7	17	1.7
XF	1.0	10.1	85.8	100.0	100.0	0.3	15	1.7
XF - 1.25 sf	0.4	6.9	81.2	100.0	100.0	0.0	13	1.7
Mini	0.3	6.0	80.6	100.0	100.0	0.0	12	1.7
sf	0.49	2.60	3.71	0.00	0.00	0.28	1.87	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	XP P18-544	27/02/2024	0.0004 %
Arg	XP P18-546	27/02/2025	0.0 %
Alcali réaction	EXTERNE	27/02/2025	NQ
WA24	NF EN 1097-6	27/02/2025	0.5 %
ImP	XP P18-546	27/02/2025	0.00 %
LA	NF EN 1097-2	30/07/2025	21
Prd	NF EN 1097-6	27/02/2025	2.65 Mg/m³
Cl	NF EN 1744-1+A1	27/02/2024	0.001 %
S	NF EN 1744-1+A1	27/02/2025	0.010 %
AS	NF EN 1744-1+A1	27/02/2025	0.040 %

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

