

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 4/6.3 Concassé Lavé**

Nature pétrographique **Alluvionnaire Silico-Calcaire** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4** **6.3** Norme **NF P18-545 - Article 8 Code B II Ang 1**


	0.5	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)	Ctc (%)	Cc (%)	Ctr (%)
Vss + u	2.5	6	20	100	100	100	1.3	25	10	100	100	1
Vss	2	5	15	95	100	100	1	25	10	100	100	1
Vsi	0	0	5	85	98	100	0	0	0	30	95	0
Vsi - u	0	0	0	80	97	100	0	0	0	30	95	0
sf Max												

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : à partir du 26/12/2023

	0.5	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)	Ctc (%)	Cc (%)	Ctr (%)
Nbr. val	15	15	15	15	15	15	15	5	1	5	5	5
Maxi	1.6	1.8	14.5	91.7	100.0	100.0	0.9	17	1.7	93	100	0
XF + 1.25 sf	1.2	1.6	13.4	90.4	100.0	100.0	0.7	17	1.7	92	100	0
XF	0.6	1.0	10.1	85.8	100.0	100.0	0.3	15	1.7	83	100	0
XF - 1.25 sf	0.0	0.4	6.9	81.2	100.0	100.0	0.0	13	1.7	74	100	0
Mini	0.0	0.3	6.0	80.6	100.0	100.0	0.0	12	1.7	77	100	0
sf	0.46	0.49	2.60	3.71	0.00	0.00	0.28	1.87	0.00	7.18	0.00	0.00


Essai(s) complémentaire(s)

PSV	NF EN 1097-8	27/02/2025	50
LA	NF EN 1097-2	30/07/2025	21
Pp	NF EN 1097-6	27/02/2025	2.69 Mg/m³
Prd	NF EN 1097-6	27/02/2025	2.65 Mg/m³
MDE	NF EN 1097-1	27/02/2025	9

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

