

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 6.3/10 Concassé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire Silico-Calcaire** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **6.3 10** Norme **NF P18-545 - Article 10 Code A**


	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)
Vss + u	6	24	100	100	100	4.6	20	10
Vss	5	19	97	100	100	4	20	10
Vsi	0	4	82	98	100	0	0	0
Vsi - u	0	0	77	97	100	0	0	0
sf Max								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : à partir du 26/12/2023

	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)
Nbr. val	17	17	17	17	17	17	7	1
Maxi	2.0	16.9	94.5	100.0	100.0	1.0	13	1.7
XF + 1.25 sf	1.7	15.8	93.3	100.0	100.0	0.9	13	1.7
XF	1.1	10.5	87.9	100.0	100.0	0.6	11	1.7
XF - 1.25 sf	0.5	5.2	82.5	99.9	100.0	0.3	9	1.7
Mini	0.0	3.9	81.0	99.7	100.0	0.0	8	1.7
sf	0.48	4.24	4.32	0.07	0.00	0.25	1.83	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	XP P18-544	27/02/2024	0.0004 %
Arg	XP P18-546	27/02/2025	0.0 %
Alcali réaction	FD P 18-542	27/02/2025	NQ
WA24	NF EN 1097-6	27/02/2025	0.5 %
ImP	XP P18-546	27/02/2025	0.00 %
LA	NF EN 1097-2	30/07/2025	21
Prd	NF EN 1097-6	27/02/2025	2.65 Mg/m³
Cl	NF EN 1744-1+A1	27/02/2024	0.001 %
S	NF EN 1744-1+A1	27/02/2025	0.010 %
AS	NF EN 1744-1+A1	27/02/2025	0.0400 %

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

