

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 6.3/10 Concassé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire Silico-Calcaire** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **6.3 10** Norme **NF P18-545 - Article 8 Code B II Ang 1**


	0.5	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)	Ctc (%)	Cc (%)	Ctr (%)
Vss + u	2.5	6	20	100	100	100	1.3	20	10	100	100	1
Vss	2	5	15	95	100	100	1	20	10	100	100	1
Vsi	0	0	5	85	98	100	0	0	0	30	95	0
Vsi - u	0	0	0	80	97	100	0	0	0	30	95	0
sf Max												

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : à partir du 24/12/2023

	0.5	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)	Ctc (%)	Cc (%)	Ctr (%)
Nbr. val	17	17	17	17	17	17	17	7	1	7	7	7
Maxi	1.2	2.0	16.9	94.5	100.0	100.0	1.0	13	1.7	91	100	0
XF + 1.25 sf	1.2	1.7	15.8	93.3	100.0	100.0	0.9	13	1.7	90	100	0
XF	0.8	1.1	10.5	87.9	100.0	100.0	0.6	11	1.7	81	100	0
XF - 1.25 sf	0.4	0.5	5.2	82.5	99.9	100.0	0.3	9	1.7	72	100	0
Mini	0.0	0.0	3.9	81.0	99.7	100.0	0.0	8	1.7	71	100	0
sf	0.29	0.48	4.24	4.32	0.07	0.00	0.25	1.83	0.00	6.94	0.00	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

PSV	NF EN 1097-8	27/02/2025	50
LA	NF EN 1097-2	30/07/2025	21
Pp	NF EN 1097-6	27/02/2025	2.69 Mg/m ³
Prd	NF EN 1097-6	27/02/2025	2.65 Mg/m ³
MDE	NF EN 1097-1	27/02/2025	9

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

