

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Sable 0/2 Roulé Lavé (D1)**
Nature pétrographique **Alluvionnaire Silico-Calcaire** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 2** Norme **NF P18-545 - Article 10 Code A**


	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	SE(10) (%)	MB (g/Kg)	FM
Vss + u	10		69		100	100	100	100	100	1.5	2.15
Vss	10		67		98	100	100	100	100	1.5	2
Vsi	0		17		88	95	100	100	65	0	1.4
Vsi - u	0		15		85	93	99	100	60	0	1.25
sf Max						2					

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : à partir du 26/12/2023

	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	SE(10) (%)	MB (g/Kg)	FM
Nbr. val	19	19	19	19	19	19	19	19	19	1	19
Maxi	9.7	24.4	52.2	85.8	97.0	100.0	100.0	100.0	91	0.2	1.89
XF + 1.25 sf	5.9	21.8	48.9	84.8	96.8	100.0	100.0	100.0	81	0.2	1.84
XF	3.9	17.7	42.1	79.5	94.9	100.0	100.0	100.0	74	0.2	1.66
XF - 1.25 sf	1.9	13.6	35.3	74.2	93.0	99.9	100.0	100.0	67	0.2	1.49
Mini	2.2	11.4	31.4	70.5	91.2	99.8	100.0	100.0	66	0.2	1.41
sf	1.63	3.31	5.45	4.26	1.53	0.06	0.00	0.00	5.43	0.00	0.14



Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	XP P18-544	27/02/2025	0.0053 %
Ab	NF EN 1097-6	27/02/2025	0.8 %
Ecs	NF EN 933-6	04/08/2025	27 s
ImP	XP P18-546	27/02/2025	0.00 %
MVR F	NF EN 1097-6	27/02/2025	2.62 Mg/m³
Cl	NF EN 1744-1+A1	27/02/2024	0.001 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	27/02/2025	Test négatif
S	NF EN 1744-1+A1	27/02/2025	0.000 %
AS	NF EN 1744-1+A1	27/02/2025	0.010 %
Alcali réaction	FD P 18-542	27/02/2025	NQ

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

