

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Sable 0/4 Concassé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire Silico-Calcaire** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P18-545 - Article 8 Code a Ang 1**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	SE(10) (%)	MB (g/Kg)	Ecs (s)
Vss + u	15.3		41			77	100	100	100	100	2	100
Vss	13.3		40			74	98	100	100	100	2	100
Vsi	7.3		0			54	88	98	100	55	0	35
Vsi - u	5.3		0			51	86	97	100	50	0	35
sf Max	1.82											

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : à partir du 26/12/2023

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	SE(10) (%)	MB (g/Kg)	Ecs (s)
Nbr. val	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	1	7
Maxi	13.3	17.4	23.8	33.5	49.1	71.6	97.1	100.0	100.0	75	0.2	42
XF + 1.25 sf	12.0	16.3	22.7	32.4	48.3	70.6	95.9	100.0	100.0	75	0.2	42
XF	10.3	14.3	19.9	28.5	42.4	64.8	93.6	99.9	100.0	71	0.2	41
XF - 1.25 sf	8.6	12.3	17.1	24.6	36.6	59.0	91.3	99.7	100.0	67	0.2	40
Mini	7.4	10.2	14.2	20.7	32.4	56.5	90.0	99.5	100.0	66	0.2	39
sf	1.38	1.57	2.22	3.15	4.68	4.65	1.86	0.13	0.00	2.82	0.00	1.15



Essai(s) complémentaire(s)

MBf	NF EN 933-9	04/08/2025	1.7 g/Kg
Pp	NF EN 1097-6	27/02/2025	2.69 Mg/m³
Prd	NF EN 1097-6	27/02/2025	2.62 Mg/m³

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

