


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Grave 0/31.5 Mixte Conc Calc P**
Nature pétrographique **Calcaire** Elaboration **Naturel - Concassé**

Résultats de production

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 30/06/2026

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	D/2 16	20	D 31.5	1.4 D 45	2 D 63
Nbr. val	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Maxi	7.6	8.4	9.7	11.6	14.8	19.9	27.0	43.7	78.9	92.6	100.0	100.0	100.0
XF + 1.25 sf	7.9	8.7	10.1	12.5	15.8	21.2	27.5	44.0	79.2	92.7	100.0	100.0	100.0
XF	6.7	7.5	8.5	9.9	12.4	16.7	25.8	43.4	77.9	92.0	100.0	100.0	100.0
XF - 1.25 sf	5.5	6.3	6.9	7.3	9.0	12.2	24.2	42.8	76.7	91.3	100.0	100.0	100.0
Mini	5.7	6.5	7.1	7.6	9.4	12.8	24.4	42.8	76.9	91.6	100.0	100.0	100.0
sf	0.95	0.95	1.31	2.05	2.74	3.59	1.32	0.49	1.00	0.55	0.00	0.00	0.00



Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

