

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 22.4/40 Roulé Lavé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire** Elaboration **Naturel - Roulé Lavé**

Résultats de production

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

	0.063	d/2 11.2	d 22.4	D 40	50	2 D 80
Nbr. val	2	2	2	2	2	2
Maxi	0.3	0.4	7.2	90.6	100.0	100.0
XF + 1.25 sf	0.4	0.4	8.0	93.9	100.0	100.0
XF	0.3	0.4	6.3	86.3	100.0	100.0
XF - 1.25 sf	0.2	0.4	4.6	78.7	100.0	100.0
Mini	0.2	0.4	5.3	82.0	100.0	100.0
sf	0.07	0.00	1.34	6.08	0.00	0.00



Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

