

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 10/14 Concassé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire** Elaboration **Naturel - Concassé**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **10 14** Norme **NF P18-545 - Article 8 Code B II Ang 1**


	0.5	d/2 5	d 10	D 14	1.4 D 20	2 D 28	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)	Ctc (%)	Cc (%)	Ctr (%)
Vss + u	2.5	6	25	100	100	100	1.3	20	10	100	100	1
Vss	2	5	20	95	100	100	1	20	10	100	100	1
Vsi	0	0	10	85	98	100	0	0	0	30	95	0
Vsi - u	0	0	5	80	97	100	0	0	0	30	95	0
sf Max												

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/10/2025 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : à partir du 01/07/2024

	0.5	d/2 5	d 10	D 14	1.4 D 20	2 D 28	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)	Ctc (%)	Cc (%)	Ctr (%)
Nbr. val	18	18	18	18	18	18	18	5	1	5	5	5
Maxi	1.1	4.9	19.9	91.2	100.0	100.0	0.8	14	3.3	69	100	0
XF + 1.25 sf	0.8	2.5	20.8	89.5	100.0	100.0	0.5	13	3.3	74	100	0
XF	0.5	1.3	17.0	86.1	100.0	100.0	0.3	9	3.3	55	100	0
XF - 1.25 sf	0.2	0.1	13.2	82.7	99.8	100.0	0.1	5	3.3	36	100	0
Mini	0.2	0.6	10.3	81.4	99.4	100.0	0.1	5	3.3	35	100	0
sf	0.22	0.98	3.06	2.69	0.14	0.00	0.18	3.43	0.00	15.09	0.00	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

PSV	NF EN 1097-8	13/01/2026	50
LA	NF EN 1097-2	10/03/2026	20
Pp	NF EN 1097-6	27/02/2025	2.69 Mg/m ³
Prd	NF EN 1097-6	10/03/2026	2.64 Mg/m ³
MDE	NF EN 1097-1	10/03/2026	9

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

