

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 11.2/22.4 Roulé Lavé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire** Elaboration **Naturel - Roulé Lavé**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **11.2 22.4** Norme **NF P18-545 - Article 10 Code A**


	d/2 5.6	d 11.2	D 22.4	1.4 D 31.5	2 D 45	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	20	100	100	100	1.8	20
Vss	5	15	99	100	100	1.5	20
Vsi	0	0	84	98	100	0	0
Vsi - u	0	0	79	97	100	0	0
sf Max							

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : à partir du 01/07/2024

	d/2 5.6	d 11.2	D 22.4	1.4 D 31.5	2 D 45	f (%)	FI (%)
Nbr. val	20	20	20	20	20	20	6
Maxi	1.6	7.5	99.3	100.0	100.0	1.0	5
XF + 1.25 sf	1.1	4.9	99.3	100.0	100.0	0.5	5
XF	0.5	2.8	94.8	100.0	100.0	0.2	4
XF - 1.25 sf	0.0	0.7	90.3	100.0	100.0	0.0	3
Mini	0.1	0.8	86.3	100.0	100.0	0.0	3
sf	0.44	1.65	3.59	0.00	0.00	0.25	0.63



Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	EXTERNE	10/03/2026	0.0002 %
Arg	XP P18-546	10/03/2026	0.0 %
Alcali réaction	FD P 18-542	10/03/2026	NQ
ImP	XP P18-546	10/03/2026	0.00 %
LA	NF EN 1097-2	10/03/2026	18
Prd	NF EN 1097-6	10/03/2026	2.64 Mg/m³
Cl	EXTERNE	10/03/2026	0.000 %
S	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.000 %
AS	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.010 %
WA24	NF EN 1097-6	10/03/2026	0.7 %

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

