

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 4/11.2 Roulé Lavé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire** Elaboration **Naturel - Roulé Lavé**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4 11.2** Norme **NF P18-545 - Article 10 Code A**


	d/2 2	d 4	D 11.2	1.4 D 16	2 D 22.4	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	20	100	100	100	1.8	20
Vss	5	15	97	100	100	1.5	20
Vsi	0	0	82	98	100	0	0
Vsi - u	0	0	77	97	100	0	0
sf Max							

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : à partir du 01/07/2024

	d/2 2	d 4	D 11.2	1.4 D 16	2 D 22.4	f (%)	FI (%)
Nbr. val	20	20	20	20	20	20	6
Maxi	1.6	3.8	96.2	100.0	100.0	0.9	4
XF + 1.25 sf	1.0	2.9	96.0	100.0	100.0	0.6	5
XF	0.6	1.8	93.3	100.0	100.0	0.3	4
XF - 1.25 sf	0.2	0.7	90.6	100.0	100.0	0.0	3
Mini	0.1	0.7	90.1	100.0	100.0	0.1	3
sf	0.36	0.91	2.12	0.00	0.00	0.22	0.45



Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	EXTERNE	10/03/2026	0.0002 %
Arg	XP P18-546	10/03/2026	0.0 %
Alcali réaction	FD P 18-542	10/03/2026	NQ
Prd	NF EN 1097-6	10/03/2026	2.65 Mg/m³
S	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.000 %
WA24	NF EN 1097-6	10/03/2026	0.7 %
ImP	XP P18-546	10/03/2026	0.00 %
LA	NF EN 1097-2	10/03/2026	18
CI	EXTERNE	10/03/2026	0.000 %
AS	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.010 %

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

