

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 4/6.3 Concassé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire** Elaboration **Naturel - Concassé**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4 6.3** Norme **NF P18-545 - Article 10 code A**


	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	MBf (g/Kg)	FI (%)
Vss + u	6	25	100	100	100	4.6	10	20
Vss	5	20	95	100	100	4	10	20
Vsi	0	5	80	98	100	0	0	0
Vsi - u	0	0	75	97	100	0	0	0
sf Max								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : à partir du 01/07/2024

	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	MBf (g/Kg)	FI (%)
Nbr. val	17	17	17	17	17	17	1	7
Maxi	3.9	16.6	93.8	100.0	100.0	1.5	3.3	18
XF + 1.25 sf	3.3	16.0	91.9	100.0	100.0	1.5	3.3	18
XF	2.3	12.2	88.5	100.0	100.0	1.2	3.3	14
XF - 1.25 sf	1.3	8.4	85.1	100.0	100.0	0.9	3.3	10
Mini	1.2	6.7	84.9	100.0	100.0	0.8	3.3	9
sf	0.77	3.04	2.75	0.00	0.00	0.25	0.00	2.89



Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	EXTERNE	10/03/2026	0.0002 %
Arg	XP P18-546	10/03/2026	0.0 %
Alcali réaction	FD P 18-542	10/03/2026	NQ
WA24	NF EN 1097-6	10/03/2026	0.6 %
ImP	XP P18-546	10/03/2026	0.00 %
LA	NF EN 1097-2	10/03/2026	20
Prd	NF EN 1097-6	10/03/2026	2.64 Mg/m³
Cl	EXTERNE	10/03/2026	0.000 %
S	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.000 %
AS	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.010 %

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

