

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 6.3/10 Concassé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire** Elaboration **Naturel - Concassé**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **6.3 10** Norme **NF P18-545 - Article 10 Code A**


	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)
Vss + u	6	25	100	100	100	4.6	20	10
Vss	5	20	96	100	100	4	20	10
Vsi	0	5	81	98	100	0	0	0
Vsi - u	0	0	76	97	100	0	0	0
sf Max								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : à partir du 01/07/2024

	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)
Nbr. val	21	21	21	21	21	21	7	1
Maxi	4.4	19.2	95.7	100.0	100.0	1.2	13	3.3
XF + 1.25 sf	2.7	15.8	92.1	100.0	100.0	1.0	14	3.3
XF	1.5	11.5	88.0	100.0	100.0	0.7	10	3.3
XF - 1.25 sf	0.3	7.2	83.9	100.0	100.0	0.4	6	3.3
Mini	0.0	5.9	82.5	100.0	100.0	0.0	4	3.3
sf	0.92	3.43	3.27	0.00	0.00	0.24	3.16	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	EXTERNE	10/03/2026	0.0002 %
Arg	XP P18-546	10/03/2026	0.0 %
Alcali réaction	FD P 18-542	10/03/2026	NQ
WA24	NF EN 1097-6	10/03/2026	0.6 %
ImP	XP P18-546	10/03/2026	0.00 %
LA	NF EN 1097-2	10/03/2026	20
Prd	NF EN 1097-6	10/03/2026	2.64 Mg/m ³
Cl	EXTERNE	10/03/2026	0.000 %
S	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.000 %
AS	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.0100 %

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

